

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS HR2207A** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **Lupos**

材料标识	ABS-GF20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Lupos	用途	电气/电子应用
材料特性	耐热	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.21	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.25	%
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	2.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	115	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	108	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.5	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	142	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	6860	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	39	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		107	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

防火等级	UL-94	1.50 mm	
------	-------	---------	--

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -100	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		<0.020	%
注塑温度			
螺筒后部温度		220-235	°C
螺筒中部温度		220-240	°C
螺筒前部温度		220-240	°C
模头温度		230-245	°C
模具温度		50-80	°C

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		70-80	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
第1气缸区温度		180-210	°C
第3气缸区温度		200-250	°C
模具温度		200-250	°C