

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS IM30** 厂商: 旭化成 **Asahi Kasei** 品牌: **Stylac**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E171626</b>	厂商品牌	Stylac
材料特性	良好的韧性、耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.03	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ISO 1133	4.20	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	38	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	59.3	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1850	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	42	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	79.7	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	96.8	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB