

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA PW-997S** 厂商: **奇美 CHI MEI** 品牌: **KIBILAC**

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E56070	厂商品牌	KIBILAC
材料特性	通过 rohs 认证	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	64.70	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	390	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	95	°C
1.80MPa 未退火		85	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	105	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.00-3.00	Hr

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		200-220	°C
第3气缸区温度		220-250	°C
第5气缸区温度		230-260	°C
模具温度		210-260	°C