

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EAA 30907** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Nucrel**

|      |   |      |                   |
|------|---|------|-------------------|
| 材料标识 | EAA   | 颜色   | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Nucrel  | 用途   | 涂覆应用、医疗/保健、食品接触应用 |
| 材料特性 | 丙烯酸含量 9.5 wt%   | 材料形状 | 颗粒状/Resin         |
| 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding<br>浇铸成型/Cast molding |      |                   |

| 物理性能           | 测试标准       | 数据   | 单位                |
|----------------|------------|------|-------------------|
| 比重             | ASTM D792  | 0.94 | g/cm <sup>3</sup> |
| 熔融流动指数         |            |      |                   |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 7.00 | g/10min           |

| 热性能    | 测试标准      | 数据 | 单位 |
|--------|-----------|----|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 77 | °C |

| 挤出成型条件  |  | 建议值 | 单位 |
|---------|--|-----|----|
| 第1气缸区温度 |  | 190 | °C |
| 第3气缸区温度 |  | 260 | °C |
| 第5气缸区温度 |  | 290 | °C |
| 模具温度    |  | 290 | °C |