

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EMAA 0910** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Nucrel**

材料标识	EMAA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Nucrel	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.93	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	10	g/10min

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	81	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		185-185	°C
第3气缸区温度		260-260	°C
第5气缸区温度		285-285	°C
模具温度		285-285	°C