

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EMAA 1302** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Nucrel**

材料标识	EMMA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Nucrel	用途	电线电缆应用
材料特性	共聚物 良好粘性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	吹塑成型/Blow molding 浇铸成型/Cast molding		

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	96.1	°C

挤出成型条件	建议值	单位
第1气缸区温度	135-135	°C
第3气缸区温度	175-175	°C
第5气缸区温度	180-180	°C
模具温度	180-180	°C