

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA PE E153A** 厂商: **韩华道达尔 Hanwha Total** 品牌:

材料标识	EVA	颜色	透明/Transparent
厂商品牌		用途	薄膜 和 农业
材料特性	高强度、共聚物、加工性能良好、美观、耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.938	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	1.20	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	38	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	20.60	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	750	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	64	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-70.0	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		130-170	°C
第3气缸区温度		130-170	°C
第5气缸区温度		130-170	°C
模具温度		150-180	°C