

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA UE638-04** 厂商: **台聚 USI** 品牌: **Evathene**

|      |   |      |                             |
|------|---|------|-----------------------------|
| 材料标识 | EVA                                       | 颜色   | 本色/Natural colour           |
| 厂商品牌 | Evathene                                  | 用途   | 生活消费品、电气/电子应用、家具、胶水/胶纸 和 手柄 |
| 材料特性 | 附着力强、高强度、共聚物、可接触食品、良好的柔韧性、醋酸乙烯含量 28.0 wt% | 材料形状 | 颗粒状/Resin                   |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding                    |      |                             |

| 物理性能    | 测试标准       | 数据    | 单位                |
|---------|------------|-------|-------------------|
| 比重      | ASTM D792  | 0.948 | g/cm <sup>3</sup> |
| 熔融流动指数  |            |       |                   |
| °C / Kg | ASTM D1238 | 18    | g/10min           |

| 机械性能  | 测试标准      | 数据(常态) | 单位  |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度  |           |        |     |
| 23°C  | ASTM D638 | 5.69   | Mpa |
| 断裂伸长率 |           |        |     |
| 23°C  | ASTM D638 | 320    | %   |

| 热性能    | 测试标准      | 数据  | 单位 |
|--------|-----------|-----|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 45  | °C |
| 线膨胀系数  |           |     |    |
| 脆化温度   | ASTM D746 | -76 | °C |