

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LCP B230** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **VECTRA**

材料标识	LCP-CF30%-V0	颜色	黑色/Black
UL编号	<b>E83005</b>	厂商品牌	VECTRA
材料特性	阻燃,传导性,良好的刚度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.50	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
横向方向	ISO 294-4	0.10	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	99	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	200	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	0.70	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	31800	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	300	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	25500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	6.0	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	15	kJ/m <sup>2</sup>
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	6.0	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	250	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	235	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	167	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.0E-6	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	9.0E-6	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+2	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+5	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.46mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		150	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
水份含量		0.01	%
注塑温度			
螺筒后部温度		270-280	°C
螺筒中部温度		275-285	°C
螺筒前部温度		280-290	°C
模头温度		285-295	°C
模具温度		80-120	°C