

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LMDPE 1613 BK85** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	LMDPE	颜色	黑色/Black
厂商品牌	ICORENE	用途	罐子
材料特性	己烯共聚单体、加工性能良好、良好的刚度、良好的抗紫外线能力、良好的韧性	材料形状	粉末状/Powder
加工方式	滚塑成型/Roll forming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.938	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	4.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	62	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	20	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	>1000	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	850	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	750	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击		>200	J

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C

模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C