

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 73GM40 NC010** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Minlon**

材料标识	PA6-(GF-MD)40%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E41938</b>	厂商品牌	Minlon
材料特性	可电镀.热稳定性.填充物为40% 玻璃矿物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.46	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.50	%
横向方向	ISO 294-4	0.70	%
吸水率			
(23°C,24 hr,2.00mm)	ISO 62	5.60	%
(23°C,50RH,2.00mm)	ISO 62	1.60	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	215	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	195	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	210	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	4.1E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	7.7E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	>1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	33	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	500	V