

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B70G10 H BK702** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Bergamid**

材料标识	PA6-GF10%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	材料特性	填充物为10% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.05	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	105	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	155	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	4000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	50	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		180	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+14	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -100	°C
干燥时间		2-4	Hr
注塑温度			

螺筒后部温度		220-270	°C
螺筒中部温度		220-270	°C
螺筒前部温度		220-270	°C
模具温度		60-80	°C