

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BKV 215 DUS008 00000** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品
牌: **Durethan**

材料标识	PA6-GF15%-HI	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Durethan	材料特性	抗撞击性良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.18	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	214	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	4.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	1.5E-4	cm/cm / °C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-100	°C