

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BM 40 X H2.0 DUS009 901510** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品
牌: **Durethan**

材料标识	PA6-(GB-MD)40%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Durethan	用途	汽车适用
材料特性	热稳定性.填充物为40% 玻璃矿物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-120	°C