

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 GF40-01** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **Celstran**

材料标识	PA6-LGF40%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E113269	厂商品牌	Celstran
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.45	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	205	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.1	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	12400	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	335	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	11100	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	32	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	210	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.5mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			

螺筒后部温度		260-270	°C
螺筒中部温度		265-275	°C
螺筒前部温度		270-280	°C
模头温度		270-280	°C
模具温度		80-100	°C