

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 GRV-NY-035-SS-GF-BLK** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Gravi-Tech**

材料标识	PA6	颜色	本色/Natural colour 黑色/Black
厂商品牌	Gravi-Tech	用途	医疗
材料特性	高比重.无毒性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	3.34	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.30	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	89.6	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	1.0	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	15500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	145	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	15400	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	53	J/m

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -85	°C
注塑温度			
模具温度		80-135	°C