

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66/6 B230 BLACK-H** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **TECHNYL**

材料标识	PA66/6	颜色	黑色/Black
厂商品牌	TECHNYL	用途	体育用品
材料特性	耐冲击,冲击改性,良好的柔韧性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.09	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	1.4	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	62.0	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	242	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	7.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+14	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	5.0E+14	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	20	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	475	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		265-270	°C

螺筒中部温度		270-280	°C
螺筒前部温度		280-290	°C
模头温度		280-290	°C
模具温度		60-80	°C