

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 66GF25** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **SCHULAMID**

材料标识	PA66-GF25%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SCHULAMID	材料特性	粘数 140 cm ³ /g.填充物为25% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C