

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A70 G35 H U BK SO** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Bergamid**

材料标识	PA66-GF35%-V0	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	材料特性	阻燃.填充物为35% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			
模具温度		65-85	°C