

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A700** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Bergamid**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E76261	厂商品牌	Bergamid
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.13	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	8.5	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.8	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	220	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	80.0	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+13	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	120	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.42mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		4-8	Hr
注塑温度			
模具温度		40-80	°C