

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 KN333G15HI** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOPA**

| | | | |
|------|--------------------------|------|----------------|
| 材料标识 | PA66 | 厂商品牌 | KOPA |
| 用途 | 制造汽车配件、电器电子配件及各种产业材料的机械性 | 材料特性 | 热性质及电气性质的热塑性树脂 |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|---------|----|
| 干燥温度 | | 80 -100 | °C |
| 干燥时间 | | 4-5 | Hr |
| 水份含量 | | ≤0.05 | % |
| 注塑温度 | | | |
| 螺筒后部温度 | | 260 | °C |
| 螺筒中部温度 | | 275 | °C |
| 螺筒前部温度 | | 275 | °C |
| 模具温度 | | 60-80 | °C |