

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 NN-000/20T** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **LubriOne**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E76261</b>	厂商品牌	LubriOne
用途	汽车领域的应用.滑轮.家电部件.齿轮等	材料特性	经润滑.低摩擦等
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.26	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.80	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	65.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4.50	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2830	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	107	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2830	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	43	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		232	°C
1.80MPa 未退火		82.2	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

防火等级	UL-94	1.50 mm	HB
------	-------	---------	----