

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 NN-35MG/000 BLACK v1.1** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Edgetek**

材料标识	PA66-MD35%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Edgetek	用途	汽车领域的应用
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.52	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.80	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	53.8	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	24	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3470	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	93.1	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2810	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	59	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		72.8	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -85	°C
干燥时间		2	Hr
注塑温度			

模具温度		80-105	°C
------	--	--------	----