

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PARA NXG5945S** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Reny**

材料标识	PARA-GF45%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41179	厂商品牌	Reny
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.52	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.73	%
熔融流动指数			
280°C / 5.0Kg	ISO 1133	8.50	cm ³ /10min

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	232	°C
维卡软化温度			
玻璃转化温度	ISO 11357-2	87.0	°C
熔融温度	ISO 11357-3	257	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.1E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	5.6E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		3.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		280	°C
螺筒中部温度		285	°C
螺筒前部温度		290	°C
模头温度		290	°C

模具温度		120-140	°C
------	--	---------	----