

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 1400G3** 厂商: **南亚 Nan ya** 品牌:

材料标识	PBT-GF15%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E235269	厂商品牌	
材料特性	阻燃性.填充物为15% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.54	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.40-1.40	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.08	%
熔融流动指数			
250°C / 2.16Kg	ASTM D1238	17	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	119	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	97.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	6.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	142	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5450	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	53	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		196	°C

1.80MPa 未退火		179	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	4.0E-5	cm/cm / °C
比热		1260	J/Kg/°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	25	KV/mm
耗散因数	ASTM D150	80.0	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.71mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		140	°C
干燥时间		4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		225	°C
螺筒中部温度		230	°C
螺筒前部温度		240	°C
模头温度		245	°C
模具温度		70	°C