

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 5201-X11** 厂商: **东丽 TORAY** 品牌: **Toraycon**

材料标识	PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Toraycon	材料特性	阻燃.耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.21	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	2.4	%
横向方向	ISO 294-4	2.5	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.080	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	55	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	35.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	72	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1600	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	60.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	65	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	>280	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	130	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	50.0	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.6E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	4.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	19	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	133	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB