

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT/ASA A3 GF 30 FR 1** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品  
牌: **SCHULADUR**

材料标识	PBT/ASA-GF30%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E86615</b>	厂商品牌	SCHULADUR
材料特性	阻燃、Flame Retardant、抗翘曲、良好的尺寸稳定性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.750 mm	V-0
灼热丝起燃温度			
0.75mm	IEC 60695-2-12	960	°C
1.50mm	IEC 60695-2-12	960	°C
3.00mm	IEC 60695-2-12	960	°C
灼热丝相对温度			
0.75mm	IEC 60695-2-13	675	°C
1.50mm	IEC 60695-2-13	675	°C
3.00mm	IEC 60695-2-13	675	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -120	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.050	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230-230	°C
螺筒中部温度		245-245	°C
螺筒前部温度		260-260	°C
模头温度		260-260	°C
模具温度		70-90	°C