

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT V8090** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **VALOX**

材料标识	PBT-PET-GF50%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	VALOX	材料特性	填充物为50% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		105	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.020	%
注塑温度			
模具温度		70-100	°C