

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT V8280SF** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **VALOX**

材料标识	PBT/PET-GF40%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	VALOX	材料特性	高流动性,脱模剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.70	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.07	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.14	%
熔融流动指数			
265°C / 2.16Kg	ISO 1133	30	cm <sup>3</sup> /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	135	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.2	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	13500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	190	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	12000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	7.2	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	205	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	200	°C

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		110 -120	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-260	°C
螺筒中部温度		255-280	°C
螺筒前部温度		260-280	°C
模头温度		265-275	°C
模具温度		60-110	°C