

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC ET3500-5002 BK** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

材料标识	PC-GF12%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Edgetek	材料特性	低翘曲性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.15	%

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	> 1.0E+15	Ω .cm
表面电阻	ASTM D257	>1.0E+14	Ω .cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	$^{\circ}$ C
干燥时间		3-4	Hr
注塑温度			
模具温度		80-110	$^{\circ}$ C