

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PE 9033 BA8** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	PE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	材料特性	附着力强、环保/绿色
材料形状	粉末状/Powder	加工方式	滚塑成型/Roll forming

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.120	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	4.20	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
老化Accelerated Aging	ASTM G26	5.5	month

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4.0	Hr