

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEI EX00548C** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品
牌: **LUBRICOMP**

材料标识	PEI-专有填料-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E121562	厂商品牌	LUBRICOMP
材料特性	耐磨	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.31	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.70	%
横向方向	ASTM D995	0.70	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ASTM D570	0.22	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	85.4	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	6.1	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3030	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	149	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3450	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	27	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	470	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			

1.80MPa 未退火		185	°C
阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.35mm	V-0
注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
水份含量		0.020	%
注塑温度			
螺筒后部温度		340-350	°C
螺筒中部温度		350-370	°C
螺筒前部温度		370-380	°C
模头温度		360-370	°C
模具温度		120-150	°C