

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMC PM-9625** 厂商: **住友 SUMITOMO** 品牌: **Sumikon**

材料标识	PMC-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Sumikon	用途	电气/电子应用 和 汽车行业
材料特性	高强度、耐热、热固性材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.92	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.30	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.06	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	60	Mpa
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	23000	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	150	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	18000	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	30	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		300	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	1.2E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	1.5E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

体积电阻	ASTM D257	1.0E+14	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	10	KV/mm
耗散因数			
耐电弧性	ASTM D495	187	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -100	°C
干燥时间		3.0	Hr