

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMMA HI532S** 厂商: **LG Chemical** 品牌:

材料标识	PMMA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	一般用途
材料特性	耐冲击,耐划伤性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.17	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%
横向方向	ASTM D995	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.40	%
熔融流动指数			
230°C / 3.8Kg	ASTM D1238	3.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	87	M (Scale)

光学性能	测试标准	数据	单位
折射率	ASTM 542	1.49	

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		100	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	7.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	15	KV/mm

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C

干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		185-205	°C
螺筒中部温度		220-240	°C
螺筒前部温度		210-230	°C
模头温度		210-230	°C
模具温度		70-80	°C