

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMMA HP02** 厂商: **LG Chemical** 品牌:

材料标识	PMMA	颜色	透明/Transparent
厂商品牌		用途	电气/电子应用,光学/镜头
材料特性	美观,耐候性好,透明度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.18	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.40	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.30	%
熔融流动指数			
230°C / 3.8Kg	ASTM D1238	1.6	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	96	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	66.7	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	20	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	134	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3300	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	15	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
折射率	ASTM 542	1.49	
透射率3000 μm	ASTM D1003	92.0	%

雾度 3000 $\mu\text{m}$	ASTM D1003	0.50	%
-----------------------	------------	------	---

  

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		92.0	$^{\circ}\text{C}$
维卡软化温度	ASTM 1525	112	$^{\circ}\text{C}$
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	6.0E-5	cm/cm / $^{\circ}\text{C}$

  

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

  

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	$^{\circ}\text{C}$
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		185-205	$^{\circ}\text{C}$
螺筒中部温度		220-240	$^{\circ}\text{C}$
螺筒前部温度		210-230	$^{\circ}\text{C}$
模头温度		210-230	$^{\circ}\text{C}$
模具温度		70-80	$^{\circ}\text{C}$