

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMMA IR H-50** 厂商: **三菱丽阳 Mitsubishi Rayon** 品
牌: **ShinkoLite-P**

材料标识	PMMA	颜色	透明/Transparent
UL编号	E54695/E256044	厂商品牌	ShinkoLite-P
用途	工程/工业配件,软管	材料特性	无气味/无味道,高光泽度,良好的尺寸稳定性,耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.16	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%
横向方向	ASTM D995	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.40	%
熔融流动指数			
230°C / 3.8Kg	ASTM D1238	1.1	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	53	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	42.2	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	90	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	64.7	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1770	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	34	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

折射率	ASTM 542	1.49	
透射率 μm	ASTM D1003	92.0	%
雾度 μm	ASTM D1003	1.8	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		94.0	$^{\circ}\text{C}$
维卡软化温度	ASTM 1525	109	$^{\circ}\text{C}$
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	9.5E-5	cm/cm / $^{\circ}\text{C}$

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	$\Omega\cdot\text{cm}$
表面电阻	ASTM D257	1.0E+16	$\Omega\cdot\text{cm}$
绝缘强度	ASTM D149	15	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -85	$^{\circ}\text{C}$
干燥时间		4.0-6.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		185-205	$^{\circ}\text{C}$
螺筒中部温度		220-240	$^{\circ}\text{C}$
螺筒前部温度		210-230	$^{\circ}\text{C}$
模头温度		210-230	$^{\circ}\text{C}$
模具温度		50-70	$^{\circ}\text{C}$

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		230-250	$^{\circ}\text{C}$
第1气缸区温度		200-230	$^{\circ}\text{C}$
第3气缸区温度		230-250	$^{\circ}\text{C}$
第5气缸区温度		230-250	$^{\circ}\text{C}$
模具温度		230-250	$^{\circ}\text{C}$