

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM TR-20** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **Duracon**

材料标识	POM-TD15%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E45034</b>	厂商品牌	Duracon
材料特性	无机物增强. 高刚性. 低翘曲	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.53	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.5	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	75	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	59	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	5	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	96	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	4100	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	125	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	8.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	8.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	2.0E +14	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	9.0E+15	Ω.cm
绝缘强度			
3mm	IEC 60243-1	21	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	HB