

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP K8065** 厂商: **台化 FORMOSA CHEMICAL** 品牌: **TAIRIPRO**

材料标识	PP Copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	TAIRIPRO	用途	洗衣機槽 大型整理箱 薄壁產品
材料特性	耐衝擊性佳 高流動性 高剛性 抗靜電	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.4	%
横向方向	ASTM D995	1.8	%
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	65	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	85	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	23.54	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	>100	%
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	90	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	115	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		180-190	°C
螺筒中部温度		190-200	°C

螺筒前部温度		200-220	°C
模头温度		220-230	°C
模具温度		30-50	°C