

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP PP5226 E132** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Maxxam**

材料标识	PP HOMO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Maxxam	用途	建筑应用,汽车领域
材料特性	均聚物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.09	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	17.0	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	25	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	35	%
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1900	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	4.0	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	65	°C