

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE 644Z** 厂商: **旭化成 Asahi Kasei** 品牌: **Xyron**

材料标识	PPE/PS-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E82268	厂商品牌	Xyron
材料特性	耐热性高, 阻燃性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.09	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	74.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	9.0	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	110	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2440	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	21	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	129	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	7.0E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		90.0 -100	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		60.0-100	°C