

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE C82HL** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Lemalloy**

材料标识	PPE/PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Lemalloy	材料特性	高流动性
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.13	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	165	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	70.0	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	2.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	7.0E+14	Ω.cm
绝缘强度			
1.00mm	IEC 60243-1	33	KV/mm
3.00mm	IEC 60243-1	18	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		110 -120	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		240-260	°C
螺筒中部温度		250-280	°C
螺筒前部温度		250-280	°C
模具温度		60.0-100	°C