

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE HNA055** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL**

材料标识	PPE/PS-HI	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	NORYL	用途	医疗/保健
材料特性	具可灭菌性,生物相容	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.08	g/cm ³
熔融流动指数			
300°C / 5.0Kg	ASTM D1238	6.2	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	67.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	16	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3250	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	107	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2540	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	290	J/m
-30°C	ASTM D256	140	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		147	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	168	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	8.7E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	9.3E-5	cm/cm / °C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-290	°C
螺筒中部温度		250-300	°C
螺筒前部温度		265-300	°C
模头温度		280-300	°C
模具温度		70-100	°C