

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPS R-7-120BL** 厂商: 索尔维 **Solvay** 品牌: **Ryton**

材料标识	PPS	颜色	黑色/Black
UL编号	E233198	厂商品牌	Ryton
材料特性	良好的强度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.99	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 50RH)	ASTM D570	0.020	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	101	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	124	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	0.90	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	207	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	19300	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	53	J/m
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	210	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		265	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	1.5E-5	cm/cm / °C

横行方向	ASTM D696	3.0E-5	cm/cm / °C
导热系数	JIS R2618	0.59	W/m/K

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	16	KV/mm
耗散因数	ASTM D150	185	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60mm	V-0