

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPS XTT9200-8706 EC** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Therma-Tech**

材料标识	PPS	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Therma-Tech	用途	型号.电子应用.汽车行业.消费品应用等
材料特性	导电.导热	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.70	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	58.6	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	0.50	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	22100	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	86.2	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	20700	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	27	J/m

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+2到9.0E+3	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		140 -150	°C
干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			

模具温度		140-160	°C
------	--	---------	----