

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 9419D** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **POLYVIN**

材料标识	PVC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POLYVIN	材料特性	低光泽度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.39	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	90	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	9.50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	120	%
撕裂强度			
垂直方向		28	KN/m

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C