

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC KVF** 厂商: **台塑 FORMOSA PLASTICS** 品牌: **Formolon**

材料标识	PVC HOMO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Formolon	用途	涂覆应用
材料特性	均聚物,优良的脱模剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
挥发性	ASTM D3030	0.50	%
固有粘度	ASTM D1243	0.96	%

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C