

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC PB900** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **LG**

材料标识	PVC HOMO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LG	材料特性	均聚物,加工方式为:涂层
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
表观密度 2 (浇注)	ASTM D1895	0.36	g/cm <sup>3</sup>
挥发性	ASTM D3030	0.70	%

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C