

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC Vinyl Flexible B9000** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **GEON**

| | | | |
|------|---|------|----------------|
| 材料标识 | PVC | 颜色 | 透明/Transparent |
| UL编号 | E41877 | 厂商品牌 | GEON |
| 材料特性 | 中等光泽度 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.34 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 1.5 | % |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------------|----|----|
| 邵氏A | ASTM D2240 | 90 | |
| 邵氏A15s | ASTM D2240 | 85 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 17.2 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 360 | % |
| 撕裂强度 | | | |
| 垂直方向 | | 78.8 | KN/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------|-----------|-----|----|
| 线膨胀系数 | | | |
| 脆化温度 | ASTM D746 | -30 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.50 mm | HB |