

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SAN 29/10** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **POLYMAN**

|      |                        |      |                   |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | SAN                    | 颜色   | 本色/Natural colour |
| UL编号 | <b>E86615</b>          | 厂商品牌 | POLYMAN           |
| 材料特性 | 耐化学品、良好的流动性            | 材料形状 | 颗粒状/Resin         |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding |      |                   |

| 物理性能           | 测试标准     | 数据   | 单位                     |
|----------------|----------|------|------------------------|
| 比重             | ISO 1183 | 1.08 | g/cm <sup>3</sup>      |
| 熔融流动指数         |          |      |                        |
| 230°C / 3.80Kg | ISO 1133 | 10.0 | cm <sup>3</sup> /10min |

| 硬度   | 测试标准       | 数据  | 单位  |
|------|------------|-----|-----|
| 球压硬度 | ISO 2039-1 | 171 | Mpa |

| 机械性能       | 测试标准        | 数据(常态) | 单位                |
|------------|-------------|--------|-------------------|
| 拉伸强度       |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 527-2   | 70     | Mpa               |
| 断裂伸长率      |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 527-2   | 3.0    | %                 |
| 拉伸模量       |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 527-2   | 3700   | Mpa               |
| 简支梁缺口冲击强度  |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 179/1eA | 3.0    | kJ/m <sup>2</sup> |
| 简支梁无缺口冲击强度 |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 179/1eU | 17     | kJ/m <sup>2</sup> |

| 热性能         | 测试标准        | 数据  | 单位 |
|-------------|-------------|-----|----|
| 热变形温度       |             |     |    |
| 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 103 | °C |
| 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 100 | °C |
| 维卡软化温度      | ISO 306/A50 | 106 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------|----|----|
|-----|------|----|----|

|      |       |         |    |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.50 mm | HB |
|------|-------|---------|----|

| 注塑成型条件 |  | 建议值     | 单位 |
|--------|--|---------|----|
| 注塑温度   |  |         |    |
| 螺筒后部温度 |  | 180-200 | °C |
| 螺筒中部温度 |  | 210-230 | °C |
| 螺筒前部温度 |  | 240-250 | °C |
| 模头温度   |  | 240-260 | °C |
| 模具温度   |  | 50-80   | °C |