

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SAN D-20** 厂商: **国乔 GPPC** 品牌:

材料标识	SAN	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	垃圾桶、牙刷柄、打火机外壳、化妆品外盒、风扇叶片、蓄电池盒
材料特性	SM与AN的共聚合物, 具刚性与耐化学特性佳	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
200°C / 5.00Kg	ASTM D1238	1.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	82	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	77	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	123	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		95	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	—	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		85 -100	°C
注塑温度			
螺筒后部温度		200-210	°C
螺筒中部温度		210-230	°C
螺筒前部温度		230-250	°C

模具温度		40-80	°C
------	--	-------	----